



Q 40-150

Epoxy Primer


Charakteristika

40-150 Epoxy primer je bezchromátový epoxidový základový plnič "mokrý do mokrého" pro použití při stavbě užitkových vozidel a při opravách osobních vozidel. Díky velmi dobrému rozlití a rychlému schnutí je možné přelakovat již po 30 – 45 minutách s dosažením optimálního stupně lesku. Vhodné použití jako základ pod polyesterové tmely a polyesterový stříkací tmel. Přilnavost na ocel, hliník a pozinkované podklady.

Fyzikální vlastnosti



COLOR



12 měsíců



VOC

2004/42/IIB(c)(540)<540



2:1 na objem s tužidlem 40-150HEF
ředění 10 - 25%

Aplikace



16 - 22 s
4 mm DIN




1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar



HVLP 1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 2



1. 5 - 10 min.
2. 5 - 10 min.
3. 10 - 15 min.



25 - 50 μ m

Schnutí



10 - 15 min



30 - 45 min



-



-



-

Skladování



Výrobek skladujte na větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C a 20 °C.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.

Version: 10-11-2022