



Q 40-240

2K HS základový plnič 4:1

Charakteristika

40-240 2K HS je snadno brousitelný základový plnič s vysokou plnivostí, antikorozií ochranou a dobrou přilnavostí pro použití při opravách automobilů. Vhodný i pro drobné opravy (Spot repair). Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Holé kovové povrchy je nutné před aplikací ošetřit vhodným základním nátěrem. Železné nebo ocelové povrchy, které nejsou větší než dlaň, lze přelakovat přímo. Nenanášet na termoplastické podklady.

Fyzikální vlastnosti



40-240-4001



40-240-4002



40-240-4003



VOC

2004/42/II(c)(540)<540



4:1

40-250HEF extra rychlé, 40-250HF rychlé
99-200 akrylové ředidlo normal, přídavek 5 - 10%



12 M

12 měsíců

Aplikace



30 - 55 s
4 mm DIN



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



HVLP

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 3



60 - 180 μm



Mezi vrstvami 5 - 8 min
Před sušením v kabině 10 - 15 min



20°C
40-250HEF 1h
40-250HF 2h

Vydatnost:

5 - 6 m²/l bei 50 - 80μm TDS

Schnutí



brousitelný po 3 - 5 hodinách



brousitelný po 30 - 40 minutách



krátké vlny 8 minutách
střední vlny 10 - 15 minutách

Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +5 až +20°C.
Chránit před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.

Version: 10-01-2023