



Q 50-300

PU těsnící a lepicí hmota

Charakteristika

50-300 je vysoce pevný, vlhkostí rychle vytvrzující jedno komponentní polyuretan. Po zaschnutí vykazuje velmi dobrou přilnavost a zůstává pružný. Používá se při montáži a opravách automobilů, lodí a ve stavebnictví k lepení PVC, dřeva, PC, PBTO, PU, betonu, skla a kovů. Pro montáž spojlerů, lišt a ozdobných prvků u automobilů, k utěsnění spár a podobně. Je přelakovatelný, UV odolný, nesmršťuje se.

Fyzikální vlastnosti



50-300-3101



50-300-3102



50-300-3103



12 měsíců

Použití



očistit



min. +5°C
max. +35°C

Schnutí



Zaschnutí: 45 min a 50% relativní vzdušné vlhkosti

Vytvrzení: 3 mm po 24 h a 50% relativní vzdušné vlhkosti

Teplotní odolnost: -40°C až +90°C (u vytvrzené hmoty)

Skladování



Výrobek skladujte na větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C a 25 °C.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.