









<b>Popis</b>	<b>Quickline 1K Primer, QP-3000</b> , je 1K aerosolový základ vyvinutý na probrusy až na holý kov a je vhodný na spotové opravy na malých plochách. Může být přímo přelakován vrchními laky Quickline.	
<b>Produkt</b>	QP-3000 Quickline 1K Primer	
<b>Míchání</b> 	Produkt je dodáván ve stavu připraveném k použití. Před použitím sprej alespoň 1 minutu protřepejte.	
<b>Aplikace</b> 	Aplikujte stříkáním ve vzdálenosti 15 – 25 cm od povrchu.	
<b>Vrstvy</b> 	2 vrstvy (tloušťka – cca 25 mikronů)	
<b>Odvětrávání</b> 	Mezi vrstvami 3 – 5 minut při teplotě 20°C	
<b>Sušení</b> 	Na vzduchu při 20°C:	Přelakovatelný za 10 – 15 minut
<b>Přelakování</b> 	Quickline 1K Primer je možné přímo přelakovat základem Quickline 2K Build Primer nebo namíchanými barevnými bázemi a vrchními krycími laky Quickline.	
<b>VOC informace</b> Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 840 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.		

**Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití** a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Copyright © 2008 PPG Industries, všechna práva vyhrazena

Únor 2008

**PPG Industries (UK) Ltd**  
**Auto Refinish**  
**Customer Service & Sales Group,**  
**Needham Road**  
**Stowmarket, Suffolk.**  
**IP14 2AD**  
**Tel: 01449 771775**