








Popis	Quickline UHS Clearcoat, QC-7500 , je moderní čirý lak s vysokým obsahem sušiny a nízkým obsahem těkavých organických látek. Je ideální pro společné lakování více dílů a celolaky.		
Produkt	Čirý lak: Tužidla:	QC-7500 Quickline UHS čirý lak QH-4510 Quickline UHS tužidlo rychlé QH-4520 Quickline UHS tužidlo standardní	
Příprava povrchu	Tento čirý lak byl vyvinut speciálně pro aplikaci na vodouředitelné báze. Seznamte s pokyny pro použití vodouředitelných bází, uvedenými v příslušném Technickém listu. Poznámka: – Maximální doba odvětrání povrchu báze před aplikací HS čirého laku QC-7500 je 24 hodin. Jestliže ponecháte odvětrat déle, je nutné povrch důkladně přebrousit a poté znovu aplikovat další vrstvu báze. – Těsně před aplikací UHS čirého laku QC-7500 otřete povrch báze vhodnou antistatickou utěrkou.		
Míchání 	Quickline UHS čirý lak QC-7500 Quickline UHS tužidlo QH-4510/4520 Doba zpracovatelnosti:	Objemově: 2 díly 1 díl 4 hodiny	
Aplikace 	Konvenční pistole: HVLP pistole:	Tryska 1.3 – 1.6 mm, tlak vzduchu 3.5 baru Tryska 1.2 – 1.5 mm, tlak vzduchu – seznamte s pokyny výrobce	
Vrstvy 	2 vrstvy Aplikujte nejdříve 1 střední vrstvu, nechte odvětrat a pak naneste 1 plnou vrstvu. (dosáhnete tloušťky suchého filmu 50 – 60 mikronů)		
Odvětrávání 	Mezi vrstvami nechte odvětrat 5 – 10 minut při 20°C		
Sušení 	Sušení na vzduchu při 20°C: Sušení v boxu:	Nelepivý na prach: Nelepivý na dotyk: Maskovatelný pomocí lepící pásky: Leštitelný / do provozu: Při teplotě 60°C Leštitelný / do provozu:	50-75 minut 6 hodin 12 hodin 16 hodin (přes noc) 30 minut po vychladnutí
Poznámky k postupu Po použití okamžitě umyjte aplikační nástroje MS ředidlem Quickline nebo jiným vhodným čističem. Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.			
VOC informace Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.d) ve formě připravené k použití je maximálně 420g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 420 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.			

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Copyright © 2008 PPG Industries, všechna práva vyhrazena

Únor 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775