



# Q 40-444

## 2K High Build plnič 4 : 1

### Charakteristika

40-444 je silnovrstvý plnič s vysokou plnivostí, velmi snadno brousitelný. Použitelný jako kompaktní nebo silnovrstvý brusný plnič. Vhodný také pro dílčí opravy na menších plochách (spot repair). Při aplikaci nestéká, nevytváří obrysy při následném přelakování. S přídatkem 20 - 30 % ředidla lze použít také jako plnič "mokrý do mokrého". Lze použít přímo na ocel, zinek a hliník.

### Fyzikální vlastnosti



40-444-1001  
40-444-3501

40-444-1002  
40-444-3502

40-444-1003  
40-444-3503



2004/42/IIIB(c)(540)<500



40-444 : 100  
40-444HN : 25  
99-200 : 10 %



40-444 : 100  
40-444HN : 25  
99-200 : 20-30 %



12 měsíců

### Aplikace



22 - 35 s  
4 mm DIN



12 - 16 s  
4 mm DIN



1,6 - 1,8 mm  
2 bar



1,2 - 1,4 mm  
2 bar



2 bar



2-3 1



Mezi vrstvami  
Před sušením v kabině

5 min  
10 min

Vydatnost: 7 - 8 m<sup>2</sup>/l



90 - 270 μm 20-30 μm



P320 - P500



P800 - P1000

### Schnutí



proti prachu: 10 min  
brousitelný po 1,5 hodinách

brousitelný po 45 minutách

brousitelný po 20 minutách

1,5 h

### Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +5 až +20°C.  
Chránit před přímým slunečním zářením.

### Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.

Version: 21-08-2023