

TECHNICKO-APLIKAČNÍ LIST

Datum vydání:
02/2020

SELEMIX® 2K PUR VRCHNÍ LAK MATNÝ 7-511

POPIS PRODUKTU

Selemix 7-511 je dvoukomponentní polyuretanový matný vrchní lak dostupný v pastelových odstínech a jednovrstvých metalických odstínech. Smícháním s PUR lesklým vrchním lakem 7-512 poskytuje různé stupně lesku.

V kombinaci s epoxidovými a polyuretanovými základy *Selemix* poskytuje velmi odolný nátěrový systém s dlouhodobou ochranou. Lak 7-511 poskytuje matný a hladký povrch s dobrou odolností a UV stabilitou. Aplikace je možná pomocí konvenční pistole nebo Airmix.

Polyuretanový lak 7-511 je vhodný pro úpravu zemědělské techniky, stavebních strojů a zařízení a mnoho dalších průmyslových aplikací, kde je vyžadován odolný, trvanlivý a matný povrch.

PRODUKTY

7-511 *Selemix* 2K polyuretanový vrchní lak matný
NPxx Rozpouštědlové pigmenty *Selemix*

Tužidla:

9-060 Polyuretanové tužidlo – standardní
9-065 Polyuretanové tužidlo – pomalé
9-510 Polyuretanové tužidlo - interiérové

Ředidla:

1-420 Polyuretanové ředidlo – standardní
1-208 Polyuretanové ředidlo - pomalé
1-470 Ředidlo Direct - pomalé

TYPY POVRCHŮ A JEJICH PŘÍPRAVA



Lakované povrchy,
polyuretanové nebo
polyesterové plniče

Strojní broušení s papírem P320-400 a odmaštění









Epoxidové nebo polyuretanové
základy *Selemix*

Čas přelakování viz technicko-aplikační listy základů




Aplikujte pouze na čisté a suché povrchy s teplotou minimálně o 3°C vyšší než rosný bod. Během aplikace a sušení zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu.

MÍCHACÍ POMĚRY


Barvu před tužením důkladně promíchejte a zkontrolujte odstín.

	Příprava standardní a pomalé tužidlo	Konvenční aplikace	Airmix
	Hmotnostně: 7-511 Barva 9-060 / 9-065 Tužidlo 1-420 / 1-208 / 1-470 Ředidlo	1000 150 350-400	1000 150 350-400
	Objemově: 7-511 Barva 9-060 / 9-065 Tužidlo 1-420 / 1-208 / 1-470 Ředidlo	6 1 2.5-3 (40-50%)	6 1 2.5-3 (40-50%)
	Viskozita (při 20°C): Doba zpracovatelnosti (při 20°C):	18-20 sekund DIN4 1.5 hodiny	18-20 sekund DIN4 1.5 hodiny
	Příprava interiérové tužidlo	Konvenční aplikace (pouze pro interiér)	Airmix (pouze pro interiér)
	Hmotnostně: 7-511 Barva 9-510 Tužidlo 1-420 Ředidlo	1000 250 300-350	1000 250 300-350
	Objemově: 7-511 Barva 9-510 Tužidlo 1-420 Ředidlo	3 1 1.3-1.5 (40-50%)	3 1 1.3-1.5 (40-50%)
	Viskozita (při 20°C): Doba zpracovatelnosti (při 20°C):	18-20 sekund DIN4 1.5 hodiny	18-20 sekund DIN4 1.5 hodiny

APLIKACE

Aplikace	Konvenční aplikace	Airmix
 Nastavení stříkací pistole:	Tryska: Vrchní plnění: 1.3-1.4 mm Spodní plnění: 1.6-1.8 mm Přetlaková nádobka: 0.85-1.2 mm	Tryska: 9-11 palců 0.23-0.28 mm
Tlak vzduchu:	HVLP: 2 Bar	2.5 Bar
Tlak kapaliny:	RP: 2-3 Bar	80-100 Bar
Počet vrstev:	2	2
 Odvětrání mezi vrstvami:	10-15 min.	10-15 min.
Schnutí:	Volně na vzduchu nebo sušení 30-40 min. při 60°C	Volně na vzduchu nebo sušení 30-40 min. při 60°C
 Odvětrání před sušením:	10 min.	10 min.
Mokrý vrstva:	120 mikrometrů	120 mikrometrů
Suchá vrstva:	50 mikrometrů	50 mikrometrů

ČASY ZASYCHÁNÍ

 Při 20°C	Proti prachu: 10-15 min Na dotyk: 1-2 hodiny Pro maskování: 16 hodin Pro manipulaci: 4-5 hodin Zcela suchý: 12-18 hodin nebo po vysušení Přelakovatelnost: Minimálně po 14 hodinách Maximálně do 24 hodin bez broušení Poznámka: Nižší teplota, nebo tloušťka nátěrového filmu vyšší než 50 mikrometrů prodlužuje dobu schnutí.
--	--

TECHNICKÉ ÚDAJE

Směs připravená k použití včetně ředidla (RFU):	
VOC:	617-638 g/l (dle odstínu a ředění)
Sušina (hmotnostně):	42-46 %
Sušina (objemově):	30-32 %
Rozpouštědla (hmotnostně):	54-58 %
Hustota (RFU):	1.08-1.16 Kg/l
Teoretická vydatnost:	6-6.4 m ² /l při 50 mikrometrech DFT
Lesk:	Matný

KÓDY A POPIS PRODUKTŮ

Selemix kód	Krátký kód	Popis produktů	Balení	
1.775.1100/E3.75K	7-511	2K polyuretanový vrchní lak matný	3.75	Kg
1.775.1100/E15K	7-511	2K polyuretanový vrchní lak matný	15	Kg
1.959.5060/E1	9-060	Polyuretanové tužidlo - standardní	1	Lt
1.959.5060/E5	9-060	Polyuretanové tužidlo - standardní	5	Lt
1.959.5065/E5	9-065	Polyuretanové tužidlo - pomalé		
1.959.3510/E5	9-510	Polyuretanové tužidlo - interiérové	5	Lt
1.911.4420/E1	1-420	Polyuretanové ředidlo - standardní	1	Lt
1.911.4420/E5	1-420	Polyuretanové ředidlo – standardní	5	Lt
1.991.3208/E5	1-208	Polyuretanové ředidlo – pomalé	5	Lt
1.991.1470/E5	1-470	Ředidlo Direct - pomalé	5	Lt

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Pro více informací ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidlech pro transport a skladování se prosím seznamte s informacemi uvedenými v bezpečnostním listu a na etiketách.

TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro základní orientaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (mimo úmrtí nebo újmy na zdraví, zaviněné vadnými výrobky). Na základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů si PPG vymíňuje právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě. Časy schnutí odpovídají průměrným časům schnutí při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit tloušťka aplikovaného filmu, vlhkost a teplota pracovního prostředí.

PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE:

Selemix Customer Service and Sales Group
 Needham Road
 Stowmarket, Suffolk
 IP14 2AD, England
 Tel: 01449 771771