



# Q 40-250

# 2K HS základový plnič 4:1

## Charakteristika

Q 40-250 2K HS Fillprimer je 2K akrylový plnič s velmi dobrou plnivostí, dobrým rozlitým a snadnou brouditelností. Antikorozní vlastnosti a přímá přilnavost na ocel, hliník, pozinkované podklady, přebroušené staré laky a tmelené plochy. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými laky.

## Fyzikální vlastnosti



12 měsíců



2004/42/IB(c)(540)<540



5:1 na objem s tužidly 40-250HN/HF/HEF  
ředění 10 - 20% 99-200

## Aplikace



25 - 30 s  
4 mm DIN




1,6 - 1,8 mm  
1,6 - 2,0 bar



1,6 - 1,8 mm  
1,6 - 2,0 bar



2 - 3



1. 5 - 10 min.  
2. 5 - 10 min.  
3. 10 - 15 min.



140 - 210 μm

## Schnutí



S tužidly 40-250HEF a 40-250HF brouditelný po 3 - 4 hodinách  
S tužidlem 40-250HN brouditelný po 5 hodinách



S tužidly 40-250HEF a 40-250HF brouditelný po 30 minutách  
S tužidlem 40-250HN brouditelný po 40 minutách



140 - 210 μm



P500/P600



P500/P600



krátké vlny 8 min  
střední vlny 10 - 15 min

## Skladování



Výrobek skladujte na větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.  
Uchovávejte při teplotě mezi +5 °C a 20 °C.

## Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.

Version: 10-11-2022