

Charakteristika

40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 je rychleschnoucí, univerzálně použitelný brusný a "mokrý do mokrého" plnič v jednom. Univerzální přilnavost: použitelný přímo na ocel, železo, hliník, pozinkované podklady a také na plasty běžně používané na automobilech (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, skelný laminát). Dále je vhodný také také pro přelakování intaktních katarforézních nátěrů bez předchozího broušení. 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 lze v průběhu 5 dnů přelakovat bez přebroušení. Univerzální zpracování: použití jako brusný plnič, ale také jako plnič "mokrý do mokrého". Kombinuje tak vlastnosti brusného, "mokrý do mokrého" a plniče na plasty v jednom. To umožňuje zjednodušení denní praxe v lakovně nahrazením různých druhů plničů a jejich přísad pouze jedním produktem. Přelakovatelný 1K a 2K laky.

Fyzikální vlastnosti



40-225-4001



40-225-4002




40-225-4003



VOC

2004/42/IIB(c)(540)<540



Tužidlo: 40-250HF

Brusný plnič:

99-200 akrylové ředidlo 0 - 5%

Mokrý do mokrého:

99-200 akrylové ředidlo 10 - 15%

Plnič na plasty:

99-200 akrylové ředidlo 10 - 15%



12 měsíců

Aplikace



očistit



20°C
40-250HF
1h



Brusný plnič: 20 - 30 s
Mokrý do mokrého: 15 - 20 s
Plnič na plasty: 15 - 20 s



1 - 3 vrstvy
1,2 - 1,8 mm
1,6 - 2,0 bar



Brusný plnič: 60 - 180 µm
Mokrý do mokrého: 40 - 60 µm
Plnič na plasty: 20 - 30 µm



Mezi vrstvami 5 - 8 min
Před sušením v kabině 10 - 15 min

Vydatnost:
5 - 7 m²/l bei při 45 min
suché vrstvy

Schnutí



Brusný plnič: brousitelný po 4 - 5 h
Mokrý do mokrého: přelakovatelný po 15 - 20 min



Brusný plnič: brousitelný po 30 - 40 min



krátké vlny 8 Minuten
střední vlny 10 - 15 Minuten

Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +5 až +20°C.
Chránit před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.