










Popis	Quickline Plastic's Adhesion Primer, QP-3900 , je rychlý transparentní jednosložkový základ vhodný pro použití na všechny typy lakovatelných plastů bez nutnosti jejich identifikace před aplikací.	
Produkt	Základ:	QP-3900 Quickline Plastic's Adhesion Primer – základ na plasty
Substráty	Většina plastů používaných v automobilové výrobě. Poznámka: Některé druhy PE plastů jsou považovány za nelakovatelné. Tento základ není vhodné aplikovat na plasty citlivé na působení organických rozpouštědel jako je např. polystyren.	
Příprava povrchu 	Základním předpokladem pro úspěšné opravy a lakování plastových dílů je důkladná příprava povrchu, očištění a odmaštění. Za účelem dosažení těch nejlepších výsledků při základování a dalším lakování různých druhů plastových povrchů byl vyvinut čistič na plasty Quickline Plastic Pre-Cleaner QA-1070.	
Míchání 	Produkt je dodáván ve stavu připraveném k použití.	
Aplikace 	Konvenční pistole:	Tryska 1.3 – 1.5 mm, tlak vzduchu 2.8-3.1 barů
	HVLP pistole:	Tryska 1.3 – 1.5 mm, tlak vzduchu – řiďte se doporučením výrobce
	V případě komplikovaných a složitě tvarovaných plastových dílů je možné použít při aplikaci nižší tlak (30-35 psi).	
Vrstvy 	1 dvojitá vrstva	
Odvětrávání 	10 minut při teplotě 20°C	
Sušení 	10 minut při teplotě 20°C:	
Přelakování 	Základ na plasty Quickline Plastic's Adhesion Primer je možné přímo přelakovat lakovacími systémy vrchních krycích laků Quickline. Pokud je vyžadována vyšší vrstva použijte základy Quickline 2K Build Primer nebo Epoxy Primer.	
Poznámky k postupu Po použití okamžitě umyjte aplikační nástroje MS ředidlem Quickline nebo jiným vhodným čističem. Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.		
VOC informace Na tento produkt se nevztahuje nařízení direktivy EU 2004/42 a proto nemá stanoven limit VOC.		
Tento produkt může být použit v profesionálních lakovnách.		

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Copyright © 2008 PPG Industries, všechna práva vyhrazena

Únor 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775