



# Q 70-440

# Prefill předplněný sprej

## Charakteristika

70-440 je sprej předplněný směsí rozpouštědel a hnacím plynem, určený k naplnění 1K barvou v odstínu dle vlastního výběru. Vhodný druh barvy lze v případě potřeby upřesnit. Speciální tryska s širokým paprskem zajišťuje jemný rozprach barvy na větší plochu.

To zaručuje lepší rozlití barvy a brání "mráčkování". Doporučeno pro nástřik dílů a drobné opravy. Vhodné povrchy: v závislosti na vlastnostech plněné barvy - kov, dřevo, základní nátěry a plniče, dobře vytvrzené starší nátěry.

## Fyzikální vlastnosti



24 měsíců



2004/42/IIB(e)(840)729

## Aplikace



očistit



Protřepat  
2 min



15 cm - 20 cm



1 - 2  
20 µm



Doba odvětrání: do zmatnění



pročistit ventil

## Tipy pro aplikaci

**Použití plničního zařízení:** Mírně pootočte a vyjměte stříkací trysku. Dózu naplňte 100 ml neředěné barvy bez přidání tužidla pomocí plničního zařízení. Před plnění doporučujeme barvu přefiltrovat filtračním sítkem. Při plnění dodržujte pokyny výrobce zařízení. Po naplnění nasadte trysku, sprej otočte dnem vzhůru a 1 - 2 krátce prostříkněte. Tím se zajistí funkčnost. Nasadte víčko a na sprej případně poznamenejte kód barvy. Tento předplněný sprej není vhodný pro vodou ředitelné produkty.

Použití spreje naplněného barvou silně závisí na vlastnostech naplněné barvy. Námi uvedené informace slouží jako obecná doporučení. Upozornění: nenechávejte sprej delší dobu bez rozprašovací trysky, protože pak může být obtížné trysku nasadit.

## Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +15 až +25°C.  
Chránit před přímým slunečním zářením.

## Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.

Version: 19-10-2023

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany  
+49 (0)4192 891 420 • [www.qrefinish.com](http://www.qrefinish.com) • [info@qrefinish.com](mailto:info@qrefinish.com)