

Charakteristika

70-205 je HS čirý lak odolný proti poškrábání, s velmi dobrým rozlitím a odolností vůči UV záření. Vyznačuje se vysokou odolností chemickým, mechanickým a povětrnostním vlivům a také vysokou tvrdostí. Vhodný pro sušení v lakovací kabině i při běžné teplotě. Použitelný na rozpouštědlové i vodou ředitelné BC laky.

Fyzikální vlastnosti



12 měsíců




2004/42/IIB(e)(840)<840



2:1 + 0-5%
70-205HN/70-205HF

Aplikace




17 - 19 s
4 mm DIN



1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,2 bar



2



Mezi vrstvami
Před sušením v kabině

5 - 7 min
10 min



40 - 50 μm

Vydatnost: 9 - 10 m²/l

Schnutí



6-7 h 70-205HN
4-5 h 70-205HF

30 min 70-205HN
20 min 70-205HF



Ruční / na sucho:
P1000 - P2500



Strojní / na sucho:
P1000 - P2500



20°
2 h

Skladování



Skladujte na dobře větraném místě při teplotě +5 až +20°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.