



2K UHS VOC krycí lak 2:1

Q 70-260

2K UHS krycí lak 2:1 anti-scratch

Charakteristika

70-260 je 2-komponentní HS akrylový krycí lak odolný poškrábání s využitím technologie Reflow. Díky své odolnosti vůči mikroškrábancům (způsobeným např. kartáči v myčkách) a chemikáliím je 70-260 zvláště vhodný pro vysoce kvalitní lakování dílů nebo kompletní lakování automobilů, motocyklů a užitkových vozidel. Velmi snadno se aplikuje, optimálně absorbuje přestřík laku při aplikaci na velkých plochách nebo při vysokých teplotách. Je VOC konformní.

Fyzikální vlastnosti



12 měsíců




2004/42/IIB(e)(840)<530



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Aplikace



18 - 21 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Vydatnost: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Mezi vrstvami
Před sušením v kabině

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 μm

Schnutí



proti prachu: 20 - 25 min
na dotyk: 4 - 6 h
pro montáž: 16 h

na dotyk: 20 - 30 min
pro montáž: 1 h

krátké vlny 8 minut
střední vlny 10 - 15 minut

20°
1 h s HS tužidlem krátkým
2,5 h s HS tužidlem normal

Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +5 až +20°C. Chránit před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: Q-Company Int. GmbH, všechna práva vyhrazena.